MANUFACTURE OF MAGNETIC FILM

Patent Number:

JP62221102

Publication date:

1987-09-29

Inventor(s):

IMURA AKIRA; others: 01

Applicant(s):

HITACHI LTD

Requested Patent:

☐ <u>JP62221102</u>

Application Number: JP19860064061 19860324

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01F41/14; G11B5/85; H01L43/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain the super lattice structure of a magnetic compound, by using a molecular beam epitaxial method of magnetic elements, and simultaneously performing the second ion beam projection in addition to said method.

CONSTITUTION:On a substrate 1, a molecular beam 2 of magnetic elements such as Fe, Co, Ni and the like and an ion beam 3 of the second element such as, e.g., hydrogen, nitrogen and the like, for forming compounds are projected in a dual type. Thus a magnetic film 4 is formed. The magnetic element is laminated on the substrate as a unit of an atomic layer by a molecular beam epitaxy method. During this period, the second ion beam is accelerated by an electric field since the beam comprises charged particles. The beam is projected so as to form a specified composition in order to form a compound in the magnetic film. Thus the super lattice structure, in which the compound composition has a periodicity at an atomic arrangement level, can be implemented.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-221102

@Int_Cl_4

1.

證別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)9月29日

H 01 F 41/14 - G 11 B 5/85 H 01 L 43/12

7354-5E B-7314-5D 7131-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

🛛 発明の名称

磁性膜の製造方法

②特 願 昭61-64061

愛出 願 昭61(1986)3月24日

6発 明 者 井 村

亮 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

砂発 明 者 鈴 木

良 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

念代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 智

1. 発明の名称

磁性膜の製造方法

- 2. 特許の額求の範囲
 - 1. Fe, Co, Niよりなる遷移金鳳元素を基とする磁性膜の製造方法において、上記磁性元素の分子ビームに第2のイオンビームを照射して磁性化合物格子を形成することを特徴とする磁性膜の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(・産菜上の利用分野)

〔従来の技術〕

系容法・スパンタリング法、イオンビームデポジション法などに代表される従来の磁性膜の吸迫方法では、磁性膜を構成する元素の以子配列レベルまで制御することは配慮されていなかつた。形

成された磁性膜の磁気特性は、構成される元素の性質ならびに和成で決定されるが、その製造過程での其空度や雰囲気に大きく支配され、再現性に乏しいものであった。なお、磁性膜の磁気特性を改善するための雰囲気制御などによる磁性膜の製法に関しては、例えば特開昭57-94849 号公領が挙げられる。

[発明が解決しようとする問題点]

従来から用いられている磁性膜の製造方法では、磁性膜を構成する元素の原子配列もしくは格子精造までを制御する点については考慮されていな協品については考慮されたが、存置や状態の性質は構成を制度した。大きくなない。 に大きくな配されるため、再現性に乏しいものであるとは配慮されておらず、飛躍的な大きの原子配列のであった。また構成元素の原子配列のできている。また構成元素の原子配列を引きない。本発明の目的は、磁性関切ないとの関係の関係を制度にある。 提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

〔作用〕

高真空中で発生させたFe,Co,Niを基とする分子ビームを用いて、磁性膜中に原子オーダーすなわち単原子層レベルで周期性をもつた超格子層を形成する。この形成過程で磁性化合物を緯

び第2のイオンピームとして水素イオンを用いた場合の磁性膜の断面を模式的に示したものである。 磁性元素は原子 層単位で配列され、水素イオンはこの場合には、各原子層間に介在する。このような周期配列を構成することにより、磁性膜のバンド構造が変化し、結果として高い磁気抵抗効果を有した磁性膜が実現可能となる。

突施例3

第3図は、Feを基とする磁性元素および第2のイオンピームとしてNイオンを用いに場合の磁性吸の断辺を模式的に示したものである。FeおよびNイオンは原子層単位で8:1の比率で層別的に配列され、結果としてFelsN1の組成を有して磁性化合物を構成する。ここで示したFeの窓化物は原子層単位で超格子を構成するものであり、純Feよりはるかに大きな飽和磁束密度を有する。

なお、爽施例では、Fe, Niを基とする磁性 元素の場合を例に挙げたが、Coを基とする磁性 元素の場合も同様な構成が可能であり、また第2 のイオンビームとしては、P, B, Cr, Bi, 成するべく第2の元素のイオンビームを用いて、 磁性元潔と第2の元素の周期性ならびに組成を原 子配列レベルで制御し、極めて再現性および性能 の優れた磁性膜を形成する。

〔奖施例〕

奖旗例 1

以下、本発明の一実施例を第1回により説明する・第1回は、本発明の原理を模式的に示したものである・接板1上に磁性元素の分子ビーム2と化合物を構成するための第2の元素のイオンビーム3をデュアルタイプで風射し、磁性膜4を形成するものである・磁性元素は分子ビームエビをおかったより基板上に原子暦単位で程序であるためでい、第2のイオンビームは荷電粒子であり形成のため一定の組成を構成するように照射される。このような超格子構造が実現可能となる。

突施例 2

第2図は、Ni,Feを茲とする磁性元素およ

Oなど得配粒子として加速される全ての元素が適 用される。

〔発明の効果〕

本発明によれば、磁性元素を原子別単位で、かかっての磁性化合物組成を構成する第2の元素を現代を表現単位で配列することにより、極めて再見にない。というでは、イオン化されその個数をも初別止なるので、世来では熱的平衡を制をのために促なる。というではないでは、一般である。というでは、一般ではない。

たとえば、実施例2で挙げた磁気抵抗効果素子 媒体の場合には、その効果が従来のそれと比べて ーケタ以上切大し、また実施例3で挙げた磁気記 解媒体の場合には、その飽和磁束密度が、Fe テあたり2・0 μeから2・8 μsまで向上できる。 このように分子ビームエピタキシーとイオンニム M別もしはデポジションのデュアル方式により 超格子構造の磁性化合物形成が実現できる。

特開昭62-221102 (3)

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の原理を説明するための分子ビーム、イオンビーム、デュアル方式の磁性膨形成を示す模式図、第2図は、一例としてNi、Fe、IIを用いたMR梨子媒体の構成を模式的に示す図、第3回は他の実施例としてFe、Nの組格子構造(Fei8Nェ)を模式的に示す図である。
1 … 括板、2 … 分子ビーム、3 … イオンビーム、4 … 磁性膜、5 … Ni原子層、6 … Fe原子層、7 … 水森イオン照射層、8 … 窒素原子層。

代现人 弁理士 小川勝虎

